



EPDM уплотнительные кольца — Техническая спецификация

Параметр	Значение
Материал	EPDM (этилен-пропилен-диеновый каучук)
Тип материала	резина (эластомер)
Температура работы	-55 °C до +150 °C
Твёрдость, Shore A	70 (стандарт), 80
Стойкость к пару	Отличная
Стойкость к горячей воде	Отличная
Химическая стойкость	Хорошая (кислоты, щёлочи, полярные жидкости)
Стойкость к озону / УФ / погоде	Отличная
Совместимость с тормозными жидкостями	DOT 3 / DOT 4 — хорошая
Совместимость с силиконовыми маслами	Хорошая
Стойкость к маслам и топливам	Не рекомендуется
Поверхностные дефекты	DIN ISO 3601-3, класс S
Стандарты	DIN 3771, ISO 3601-1, AS 568A, BS 4518
Типичные применения	Вода, пар, химия, тормозные системы, оборудование для наружных условий, манжеты EPDM/NBR/PU



www.brt.lv
info@brt.lv
+371-20325728