



## Уплотнительные кольца FKM / FPM / Viton — Техническая спецификация

Параметр	Значение
Материал	FKM / FPM / Viton (фторкаучук, DIN/ISO 1629: FPM)
Температурный диапазон	-20 °C до +200 °C (кратковременно до +220 °C)
Твёрдость, Shore A	70, 75, 80
Стойкость к маслам и топливам	Отличная
Химическая стойкость	Отличная (углеводороды, растворители, жидкости HFD)
Стойкость к озону и старению	Отличная
Газопроницаемость	Очень низкая — подходит для вакуума
Стандарты	DIN 3771, ISO 3601-1, AS 568A, BS 4518
Типичные применения	Гидравлика, пневматика, насосы, валы, двигатели, компрессоры, химическое оборудование



[www.brt.lv](http://www.brt.lv)  
[info@brt.lv](mailto:info@brt.lv)  
+371-20325728